

クラウンカット

E-18DH

J I S A 1 - 1 エマルジョンタイプ

加工性+汎用性を高レベルで追求、塩素フリーの環境対応型油剤

- ★ 塩素フリー型として高水準の加工性を追求。新合成ベースが鋭い切れ味を発揮。
- ★ 静菌性に優れた超ロングライフ。サラッとしたマイクロ・エマルジョン。
- ★ 合金鋼からSuS等の難削材、アルミ～アルミ合金を含む重加工まで幅広くカバー。

◆ 推奨御使用例

- ・ 一般鋼材から合金鋼、SuS材の旋削～エンドミル加工、ドリル～タップ～リーマ加工
- ・ アルミ～アルミ合金、銅合金等 非鉄材料の能率加工、精度を要求する重加工

※ 鋳鉄材料の加工については別途NTCコンサルタントにご相談下さい

◆ 推奨倍率

- | | |
|----------------------|--------|
| ・ 鋼、合金鋼、SuS等の能率加工 | 10～20倍 |
| ・ 同じくタップ・リーマ加工、M/C加工 | 7～20倍 |
| ・ アルミ系ほか非鉄材の加工全般 | 10～20倍 |

◆ 屈折濃度計の読み

- | | |
|---------|---------|
| 5倍・19.0 | 10倍・9.5 |
| 20倍・4.8 | 30倍・3.2 |
| 40倍・2.4 | 50倍・1.9 |

◆ スペック

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ・ 外観 淡褐色油様 (原液) / 乳白色 (希釈液) | |
| ・ 比重 (15℃) 0.92 | ・ 引火点 なし (消防法 非危険物) |
| ・ pH (×20) 9.5 | ・ 防錆性、非鉄防食性 (×30) 鋳鉄△～○ アル系○ 銅系○ |

◆ 成分

陰イオン系・非イオン系界面活性剤 精製鉱油 潤滑向上添加剤
 アルカノールアミン 防錆・非鉄防食剤 静菌性物質 消泡剤 水分
 ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質を含みません。
 ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
 ★塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

- | | | |
|-------|-----------|---|
| 本 社 | 〒674-0074 | 兵庫県明石市魚住町清水2378-3 |
| | | TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105 |
| | | URL http://www.ntc-jp.com/ |
| 東京支店 | 〒141-0031 | 東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル) |
| | | TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960 |
| 九州営業所 | 〒805-0013 | 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17 |
| | | TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808 |
| 仙台営業所 | 〒984-0015 | 仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル) |
| | | TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256 |