

ナショナル N-COOL

885NX

JIS A3-1 ケミカルソリューションタイプ

超合金加工をターゲットに新設計、コバルトイオンの溶出を高レベルで抑制します

- ★ 従来の課題、「対コバルト防食性と機械防錆の両立」を高レベルで実現させました。
- ★ 抗菌・抗かび性に優れた「超ロングライフ」。廃液量カットにも貢献。
- ★ 研削加工の大敵、しつこい発泡を抑制。ベトつかない快適な使用感。

◆推奨御使用例

- ・ とくに超合金（工具・治具・金型等）の精密研削加工。
- ・ SuS・合金鋼ほか非鉄金属、硬質材料の研削加工全般。
- ※ 鋳鉄材料の加工については別途NTCコンサルタントにご相談下さい

◆推奨倍率

- ・ 超合金の研削加工全般 20～50倍
- ・ 合金鋼、硬質材の研削加工 20～50倍

◆スペック

- ・ 原液外観 淡黄色透明（原液）
- ・ 比重（15℃） 1.09
- ・ pH（×20） 9.9
- ・ 表面張力（×30） 41mN/m
- ・ 摩擦係数（×30） 0.16
- ・ 防錆性、非鉄防食性（×30） 鋳鉄△、7%系○、銅系○

◆成分

有機アミン類 防錆剤 非鉄金属防食剤 界面活性剤 防腐剤 水分

- ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません。
- ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
		TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
		TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和町 2 丁目 2 - 8
		TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
		TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256