

ナショナルカット 204

J I S A-3-1 ケミカル・ソリューションタイプ

鋼系～非鉄系材料からガラス材やセラミック材など

幅広い材料の精密研削加工に適合します。

- ★ 優れた洗浄性で切刃自生を促し、研削性アップとドレス間隔の延伸に貢献。
- ★ アルカリ価を抑制した新配合。鋼系～非鉄系から硝材・窯材にも適合。
- ★ サラッとした使用感。抜群の消泡性で新鋭工作機にもズバリ対応。

- ・ 一般鋼、合金鋼、SuS 系の精密研削加工・・・・・・・・・・ 10～30 倍
 - ・ アルミ系、銅系など非鉄材料の研削加工全般・・・・・・・・・・ 10～30 倍
 - ・ レンズ CG 等、ガラス材やセラミック材の研削加工全般・・・・ 10～30 倍
- ※ 鋳鉄系材料の加工については NTC コンサルタントにご相談ください

◆ スペック・特数

- ・ 原液外観 無色透明 ・ 希釈液外観 無色透明
- ・ 比重 (15℃) 1.08 ・ pH 9.0 (20 倍希釈液)
- ・ 防錆力 = ○ 発錆なし (FC 切粉法 40 倍 2hrs・曝露法 20 倍 24hrs)
- ・ 非鉄金属防蝕性 = アルミ系○ 銅系○～△ (JIS K-2241)

◆ 屈折濃度計の読み (Brix %)

10 倍 3.8 20 倍 1.6 30 倍 1.0 40 倍 0.7 50 倍 0.5

◆ 成分

アルカノールアミン 無機塩類 界面活性剤 潤滑剤 水分

★ 全ての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しています。

★ 塩素系・硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18ℓペール缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
		TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105
		URL http://www.ntc-jp.com/
東 京 支 店	〒141-0031	東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
		TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九 州 営 業 所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
		TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙 台 営 業 所	〒984-0015	仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
		TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256