

ナショナルカット 203

JIS A3-1 ケミカルソリューションタイプ

- ★ 抜群の洗浄性で砥石の目詰まりを食い止め、優れた研削性は工程効率化に貢献。
- ★ 硝材・窯材・樹脂などの硬脆材料、特にダイヤモンド砥粒による精密研削に最適。
- ★ 窒化アルミ等、アルカリを嫌うファインセラミックスにも適合。臭気や液劣化を抑制。
- ★ 作業性を妨げる発泡を始め、機械廻りの不快なベタ付き・汚れを防止します。

◆ 推奨御使用例

- ・ 合金鋼から SuS・金型鋼など特に硬質材の精密切削加工
 - ・ レンズ、プリズム等の硝材や窯材・シリコン・樹脂など硬脆ワークの精密研削加工
 - ・ 窒化アルミ等のアルカリを嫌うファインセラミックスの精密研削加工
- ※ 鋳鉄系～普通鋼の加工については別途 NTC コンサルタントにご相談下さい

◆ 推奨倍率

- ・ 合金鋼、金型鋼など硬質材の能率切削・精密切削加工・・・10～30倍
- ・ 硝材、窯材、シリコン、樹脂など硬脆材料の精密研削加工・・・10～30倍

◆ スペック

- ・ 原液外観 淡黄色透明
- ・ 希釈液外観 無色～微黄色液体
- ・ 密度 (15°C g/cm³) 1.03
- ・ pH (×20) 8.70
- ・ 防錆性、非鉄防食性 (×30) 鋳鉄△～×、鋼系○、アルミ系○、銅系△
- ・ 屈折計 (Brix) 10倍 = 5.6 20倍 = 2.8 30倍 = 1.7 40倍 = 1.4

◆ 成分 アルカノールアミン 防錆・潤滑剤 抗菌・清浄添加剤 水分

- ★ すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております
 - ★ 毒劇物法・有機則・特化則・水質汚濁防止法の各指定化学物質＝含有しない
 - ★ PRTR法 (第1種・第2種) 指定化学物質＝含有しない / 消防法＝非危険物
 - ★ その他取扱上の注意、適用法令等につきましては本品 SDS をご参照下さい
- 荷姿 : 18kg 化粧缶 200kg ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

- 本社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3
TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105
URL <http://www.ntc-jp.com/>
- 東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)
TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960
- 九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1-17
TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808
- 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6-15 (卸町セントラルビル)
TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256