

クラウンコート 350V

長期間優れた防錆性を発揮する防錆油

## ☆性 状

外 観	濃褐色液体
粘 度 (37.8, cSt)	9.0
比 重 (15/4℃)	0.85
引 火 点 (℃)	70以上
流 動 点 (℃以下)	-15以下
反 応	中性

## ☆用 途 ・ 特 長

クラウンコート350Vは、NP-3タイプ相当の溶剤希釈型防錆油です。  
特に、磨棒鋼、精密加工部品、機械部品等の長期保管及び輸出用の  
防錆に最適な防錆油です。

塗布後、溶剤が揮発して形成される油膜は、油焼け、油じみの傾向がなく  
高温、高湿度下で優れた防錆力を発揮します。

屋内で3ヶ月～6ヶ月程度の防錆力が有ります。

## ☆性 能

- \* 湿潤試験 (JIS K-2246 4.32) 720時間 A級(錆無し)
- \* 塩水噴霧試験 (JIS K-2246 4.33) 96時間 A級(錆無し)

☆荷 姿 180缶 2000ドラム缶

## ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水2378-3  
TEL(078)941-9341 FAX:(078)941-8105  
東 京 支 店 : 141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号  
TEL(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960  
仙 台 営 業 所 : 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号  
TEL(022)284-3255 FAX:(022)284-3256  
九 州 営 業 所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号  
TEL(093)651-6689 FAX:(093)651-6808