

ナショナル N-COOL

1240N-R

JIS A1-1 エマルジョンタイプ

切れ味＋作業性を追及。さまざまな材種に対応する高汎用型

- ★ 塩素フリー。アルミ・アルミ合金をはじめ、あらゆる材質に適合する汎用性。
- ★ 静菌性に優れた超ロングライフ。サラッとしたマイクロ・エマルジョン。
- ★ 抜群の防錆力＋非鉄耐蝕性。優れた消泡性で高圧吐出機にもズバリ適合。

◆ 推奨御使用例

- ・ 鋳鉄から一般鋼材のN/C能率加工、M/C加工、T/Mラインでの加工
- ・ 合金鋼の旋削～エンドミル加工、ドリル加工、M/C加工
- ・ アルミ～アルミ合金、銅合金等、非鉄材料の能率加工、精度を要求する加工

◆ 推奨倍率

- ・ 鋳鉄、鋼～合金鋼の能率加工 10～30倍
- ・ 同 M/C加工、ドリル・エンドミル加工 10～30倍
- ・ アルミ系ほか非鉄材の加工全般 20～30倍
- ・ 鋳鉄～鋼、非鉄材料の研削加工 30～50倍

◆ 屈折濃度計の読み (Brix%)

- 5倍・22.8 10倍・11.4
- 20倍・5.7 30倍・3.8
- 40倍・2.9 50倍・2.3

◆ スペック

- ・ 原液外観 黄褐色
- ・ 希釈液外観 乳白色
- ・ 比重 (15℃) 0.95
- ・ pH (×30) 9.4
- ・ 表面張力 (×30) 33mN/m
- ・ 摩擦係数 (×30) 0.13
- ・ 引火点 なし (消防法 非危険物)
- ・ 防錆、非鉄防食性 (×30) 鋳鉄◎、アルミ系◎、銅系◎

◆ 成分 精製鈦油 有機アミン 防錆・防食剤 界面活性剤 消泡剤 防腐剤 水分

- ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質を含みません。
- ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
- ★塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18ℓ 化粧缶 200ℓ ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本社	〒674-0074	兵庫県明石市魚住町清水2378-3 TEL (078)941-9341(代) FAX (078)941-8105 URL http://www.ntc-jp.com/
東京支店	〒141-0031	東京都品川区西五反田8丁目1-10 (ヒキタカ五反田ビル) TEL (03)3492-5691(代) FAX (03)3492-5960
九州営業所	〒805-0013	北九州市八幡東区昭和町2丁目2-8 TEL (093)651-6689(代) FAX (093)651-6808
仙台営業所	〒984-0015	仙台市若林区卸町1丁目6-15 (卸町セントラルビル) TEL (022)284-3255 FAX (022)284-3256