

クラウンコート 271C

水置換性防錆油

☆性 状

外 観	褐色液体
粘 度 (40.0, cSt)	2.0
比 重 (15/4℃)	0.81
引 火 点 (℃)	70以上
流 動 点 (℃以下)	-15以下
反 応	中性

☆用 途 ・ 特 長

クラウンコート271Cは、NP-3タイプ相当の溶剤希釈型防錆油です。
塗布後、溶剤が揮発して半乾性油膜を形成し、優れた防錆力を発揮します。
研削後水切り無しで優れた防錆性を発揮します。
水置換性、洗浄性に優れており、洗浄防錆油として効果的な油剤です。

☆性 能

- *湿潤試験 (JIS K-2246 4.32) 480時間 A級(錆無し)
- *塩水噴霧試験 (JIS K-2246 4.33) 8時間 A級(錆無し)

☆荷 姿 180 缶 2000 ドラム缶

ナショナル貿易株式会社

本 社 : 674-0074 明石市魚住町清水2378-3
TEL(078)941-9341 FAX:(078)941-8105
東 京 支 店 : 141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1番10号
TEL(03)3492-5691 FAX:(03)3492-5960
仙 台 営 業 所 : 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目6番15号
TEL(022)284-3255 FAX:(022)284-3256
九 州 営 業 所 : 805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1番17号
TEL:(093)651-6689 FAX:(093)651-6808