

クラウンカット

E-14DR

JIS A1-1 エマルジョンタイプ

高汎用型エマルジョン。防食性を要求するアルミ合金等の非鉄材料に。

- * 厳密な防食性が要求されるアルミ合金（5000～7000系等）の加工に。
- * 鋭い「切れ味」、永い液寿命。不快な使用液の着色や汚れも抑制。
- * ベト付かないサラッとしたエマルジョン。現場の作業効率向上に貢献。

◆ 推奨御使用例

- ・ 一般鋼から合金鋼全般の旋削～エンドミル～ドリル・タップ・リーマ加工
- ・ アルミ～アルミ合金、銅合金等 非鉄材料の能率加工、精度を要求する重加工

◆ 推奨倍率

- ・ 鋼～合金鋼の能率加工 10～20倍
- ・ 同じくタップ・リーマ加工、M/C加工 7～20倍
- ・ アルミ系ほか非鉄材の加工全般 10～20倍

◆ 屈折濃度計の読み

- | | |
|---------|---------|
| 5倍・19.0 | 10倍・9.5 |
| 20倍・4.8 | 30倍・3.2 |
| 40倍・2.4 | 50倍・1.9 |

◆ スペック

- ・ 外観 淡褐色（原液）／ 乳白色（希釈液）
- ・ 比重（15℃） 0.92
- ・ 引火点 なし（消防法 非危険物）
- ・ pH（×20） 9.6
- ・ 防錆性／非鉄防食性（×30） 鋳鉄△～○ アルミ系◎ 銅系○～◎

◆ 成分

陰イオン系・非イオン系界面活性剤 精製鉱油 潤滑向上添加剤
 アルカノールアミン 防錆・非鉄防食剤 静菌性物質 消泡剤 水分
 ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質を含みません。
 ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。
 ★塩素系をはじめ、硫黄系・リン系極圧剤は一切使用しておりません。

荷姿 ; 18ℓ 一斗缶 200ℓ ドラム缶

NTC

ナショナル貿易株式会社

本社	社：674-0074 明石市魚住町清水 2 3 7 8 - 3	TEL：(078)941-9341
	URL http://www.ntc-jp.com	FAX：(078)941-8105
東京支店	：141-0031 東京都品川区西五反田 8 丁目 1 番 10 号	TEL：(03)3492-5691
	ヒキタカ五反田ビル	FAX：(03)3492-5960
仙台営業所	：984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目 6 番 1 5 号	TEL：(022)284-3255
	卸町セントラルビル	FAX：(022)284-3256
名古屋営業所	：460-0008 名古屋市中区栄 1 丁目 2 2 番 1 6 号	TEL：(052)204-2006
	ミナミ栄ビル 4 階	FAX：(052)204-2008
九州営業所	：805-0013 北九州市八幡東区昭和 2 丁目 1 番 1 7 号	TEL：(093)651-6689
		FAX：(093)651-6808